

مواصفات ورق (Medium-Pap) FLUTING

FLUTING (عالي الأداء)

مميزات

اختبار	اساسي	جرامات	جرامات
الوزن جم / م ²	ISO 536	110	120
رطوبة %	EN 20287	7 (±1.5)	7 (±1.5)
CMT30	EN 2053	198	216
SCT CD kN/m (ST)	ISO 9895	1.8	1.8

FLUTING (منشى)

مميزات

اختبار	اساسي	جرامات	جرامات
الوزن جم / م ²	ISO 536	110	120
رطوبة %	EN 20287	7 (±1.5)	7 (±1.5)
CMT30	EN 2053	165	180
SCT CD kN/m (ST)	ISO 9895	1.7	1.7

FLUTING (غير منشى)

اختبار	اساسي	جرامات	جرامات
الوزن جم / م ²	ISO 536	90	100
رطوبة %	EN 20287	EN 20287	7 (±1.5)
CMT30	EN 2053	EN 2053	100

ظروف التحليل 25 درجة مئوية / 50% رطوبة

المقر الرئيسي: طريق المطار كم 25 المنطقة الصناعية عقارب، صفاقس-تونس

الهاتف: +216.74.644.467

الفاكس: +216.74.107.000

البريد الإلكتروني: info.tpap@unipack.com.tn

موقع إلكتروني: www.universepack.com.tn



Papiers 100%
recyclés et responsables