

## مواصفات ورق (TWIN Pap, EXTRA-Twin Pap) TEST

Test 1: (Extra-Twin PAP) :

### مميزات

جرامات	اساسي	اختبار
140	ISO 536	الوزن جم / م <sup>2</sup>
120	EN 20287	رطوبة %
7 (±1.5)	EN 2053	نسبة الماء جم / م <sup>2</sup>
≤50	ISO 2759	مقاومة الانفجار KPA
مؤشر الانفجار ≤ 2	ISO 9895	SCT CD kN/m (ST)
2		

Test 2: (TWIN PAP) :

### مميزات

جرامات	اساسي	اختبار
140	ISO 536	الوزن جم / م <sup>2</sup>
120	EN 20287	رطوبة %
7 (±1.5)	EN 2053	نسبة الماء جم / م <sup>2</sup>
≤50	ISO 2759	مقاومة الانفجار KPA
مؤشر الانفجار ≤ 1.5	ISO 9895	SCT CD kN/m (ST)
1.7		

ظروف التحليل 25 درجة مئوية / 50% رطوبة



Papiers 100%  
recyclés et responsables

المقر الرئيسي: طريق المطار كم 25 المنطقة الصناعية عقارب، صفاقس-تونس

الهاتف: +216.74.644.467

الفاكس: +216.74.107.000

البريد الإلكتروني: info.tpap@unipack.com.tn

موقع إلكتروني: www.universepack.com.tn